

UTMÄRKANDE EGENSKAPER

- Vattenfast
- Extremt hög hållfasthet
- Utfyllande
- Uppfyller kraven i SS-EN 204/205 Klass D4

PRODUKTINFORMATION

Beskrivning

Polyuretanlim utan lösningsmedel som ger vattenbeständiga fogar. Limmet härdar med luftens eller materialets fuktighet. Har god inträngning i porösa material eller material med cellstruktur. Limfogen fyller ut eventuella ojämnheter.

Användningsområde

Främst för trälimning men kan även användas som konstruktionslim. Fäster mot trä, aluminium, stål, betong och vissa hårda plaster etc.

Kulör

Brungul

Förpackning

250 ml flaska (6 / kartong)

750 ml flaska (6 / kartong)

Skyddsföreskrifter

Läs noga säkerhetsdatabladet för produkten innan arbetet påbörjas. Se arbetsstyrelsen anvisningar för arbeten med isocyanater (AFS 1996:4, "Härdplaster") samt limningsanvisningar och hygieniska gränsvärden. Limmet innehåller isocyanat.

Applicering

- Se till att ytorna som skall limmas är rena och torra.
- Skaka limmet.
- Tillse att materialet innehåller 8% fukthalt, om inte så behöver båda ytorna fuktas med vatten genom dimsprayning.
- Påför limmet på en sida. Jämna sidor kräver mindre lim.
- Efter limpåföring pressas ytorna samman genast.
- Det krävs en kraftig fixering för att undvika att materialen skjuts ifrån varandra, då limmet skummar under härdningsprocessen.

Rengöring

Vått lim kan lösas men aceton, härdat lim är ej lösligt.

Leverans

Direkt från Tremco illbruck eller genom återförsäljare. Ring 031-570010 för information om närmaste återförsäljare.

Lagringstid – temperatur

12 månader i väl tillsluten förpackning. Bör lagras på torr plats vid +10°C - +20°C.

Teknisk service

Tremco's produktspecialister ger gärna råd innan arbetet påbörjas.

Begränsningar

Ej för material som inte kan läggas i press eller fixeras med tving.

Garanti

Tremco illbrucks produkter är av hög kvalitet och standard. Varje produkt som har applicerats enligt: a) Tremco illbrucks skriftliga instruktioner, eller b) instruktioner som Tremco illbruck har rekommenderat som visat sig vara felaktiga, ersätts med kostnadsfria produkter.

Tremco illbruck förbehåller sig rätten till ändringar av databladet utan föregående meddelande, i linje med kontinuerlig utveckling och förbättring. Tremco illbruck tar inget ansvar för denna information fast den är publicerad i god tro och anses vara korrekt.



TEKNISK INFORMATION

Densitet	Ca 1,16
Åtgång	0,1-0,3 lit/m ²
Torrhalt	100%
Öppentid	Ca 1 timme vid +20°C 65%, RH
Presstid	Ca 3 timmar vid +20°C 65%, RH
Presstryck	2 -8 kg/cm ²
Härddtid	Slutlig uthärdning ca 1 vecka
Användningstemperatur	+15°C - +25°C
Träfuktighet	Minimum 8%