

UTMÄRKANDE EGENSKAPER

- Mycket god vidhäftning, även mot våta ytor
- Förstärkt med fibrer
- Primerfri
- Lättapplicerad
- Vattentät

PRODUKTINFORMATION

Beskrivning

Fiberarmerat och gummiförstärkt asfaltspackel med tillsatser som ger vidhäftning även på fuktiga ytor (t.ex. vid akuta lagningar i regnväder). Bildar en elastisk och tät fog som är mycket motståndskraftig mot alla vädertyper.

Användningsområde

Underhåll och reparation av takpapp, asfalt- och tjärytor, plåt, skiffer, tegel och betong. Nödreparationer, läckor även där underlaget är vått. Tätning och lagning under mark t.ex. vid rörgenomföringar och sprickor i grundmurar, kompletterande tätning av "platonmattor" mot grund etc. Reparationer och underhåll av träbåtar, underreden på bilar, bussar mm.

Kulör

Svart S 9000-N

Förpackning

300 ml patron (12 st / kartong)
1 liter burk

Skyddsföreskrifter

Läs noga varuinformationsbladet för produkten innan arbetet påbörjas. Vid slipning bör ögonskydd och ansiktsmask användas.

Applicering

- Ytorna bör om möjligt vara torra.
- Löst sittande material, smuts, snö och is avlägsnas på lämpligt sätt.
- Kan vid behov spädas något med lacknafta.
- Massan påföres med patron, spackel eller roller i skikt om min. 3mm tjocklek.
- Skorstens- och vindskeivplåtsanslutningar, applicera ett 3mm tjockt skikt 100-200mm ut på taket och 25-50mm ut på plåten.
- Sprickor och hål, applicera ett min. 6mm tjockt skikt och 50mm utanför skadan.
- Stora skador kan behöva extra armering av t.ex. glasfiberduk som "inbakas" i massan.
- Massan kan användas för nödreparationer på våta ytor, dock bör om möjligt allt stående vatten borttagas innan massan påföres. För att få bort ev. restvatten kan man trycka fast massan, (så att vattnet trängs undan) med en fogpinne, spackel e.dyl.

Rengöring

Lacknafta.

Åtgång

Vid normal påföring 1 liter till ca 0,2m².

Leverans

Direkt från Tremco illbruck eller genom återförsäljare. Ring 031-570010 för information om närmaste återförsäljare.

Lagring

2 år öppnad och torrt vid +5°C - +40°C.

Teknisk service

Tremco's produktspecialister ger gärna råd innan arbetet påbörjas.

Garanti

Tremco illbrucks produkter är av hög kvalitet och standard. Varje produkt som har applicerats enligt: a) Tremco illbrucks skriftliga instruktioner, eller b) instruktioner som Tremco illbruck har rekommenderat som visat sig vara felaktiga, ersätts med kostnadsfria produkter.

Tremco illbruck förbehåller sig rätten till ändringar av databladet utan föregående meddelande, i linje med kontinuerlig utveckling och förbättring. Tremco illbruck tar inget ansvar för denna information fast den är publicerad i god tro och anses vara korrekt.



TEKNISK INFORMATION

Densitet	Ca 0,98 ± 0.2
Torrhalt	70 ± 2%
Flampunkt	40°C
Brandklass hantering	2b
Torktid	Skinnbildning inom 48 timmar. Torkar på ca 1 vecka, dock kvarstår ett visst klubb.
Användningstemperatur	+15 °C - +40°C
Övermålningsbarhet	Nej
Kemikaliebeständighet	Tål ej lösningsmedel