

UTMÄRKANDE EGENSKAPER

- Fukttåligt
- Ger en klar limfog med hög vidhäftning
- Snabbhärdande
- Kallvattenbeständigt
- Ej brandfarligt
- Uppfyller kraven i klass D3 EN 204/ 205

PRODUKTINFORMATION

Beskrivning

Kallvattenbeständigt modifierat PVAc-lim för limningar, som kan bli utsatta för fuktpåverkan.

Användningsområde

För limningar där krav på fukt och kallvattenbeständiga limfogar krävs. Används för limning av fönster, ytterdörrar, väggelement, utemöbler, parkettgolv 10-22 mm samt övriga snickerier.

Kulörer

Vit, klarnar under härdning

Förpackning

750 ml flaska (12 / kartong)
5 lit dunk

Skyddsföreskrifter

Läs noga säkerhetsdatabladet för produkten innan arbetet påbörjas.

Applicering

- Se till att ytorna som skall limmas är rena och torra.
- Skaka eller rör om limmet.
- Påför limmet på en eller två sidor med pensel eller vals.
- Limning på båda sidor ger högst hållfasthet och rekommenderas för hårda träslag.
- Pressa samman ytorna, behåll presstrycket tills limfogen är stark nog för hantering.
- Presstiden är beroende av träets porositet och fuktkvot. Även presstemperaturen påverkar tiden.

Rengöring

Vått lim avlägsnas med vatten.

Åtgång

En yta beläggs med 0,15 - 0,2 lit/m². Om hårda och feta träslag limmas, bör limmet dubbelspridas.

Leverans

Direkt från Tremco illbruck eller genom återförsäljare. Ring 031-570010 för information om närmaste återförsäljare.

Lagringstid – temperatur

24 månader i väl tillsluten förpackning vid +10°C - +20 °C.
Förvaras frostfritt.

Teknisk service

Tremco's produktspecialister ger gärna råd innan arbetet påbörjas.

Begränsningar

Ej där helt vattenfasta limningar krävs.

Garanti

Tremco illbrucks produkter är av hög kvalitet och standard. Varje produkt som har applicerats enligt: a) Tremco illbrucks skriftliga instruktioner, eller b) instruktioner som Tremco illbruck har rekommenderat som visat sig vara felaktiga, ersätts med kostnadsfria produkter.

Tremco illbruck förbehåller sig rätten till ändringar av databladet utan föregående meddelande, i linje med kontinuerlig utveckling och förbättring. Tremco illbruck tar inget ansvar för denna information fast den är publicerad i god tro och anses vara korrekt.



TEKNISK INFORMATION

Densitet	Ca 1,08
Viskositet	1,0 ± 2,0
Torrhalt	Ca 46%
Öppentid	Sammanfogas inom ca 5 minuter vid +20°C.
Presstid	Furu / furu 5 – 10 minuter vid +20°C. Beroende på träslag och temperatur måste presstiden bestämmas för varje fall. Vid limningar av trä med höga spänningar och större dimensioner krävs en längre presstid.
Presstemperatur	+10°C - + 70°C. Under kortare tid kan högre presstemperatur användas.
Användningstemperatur	+10°C - +20°C
Presstryck	1 kg/ cm ² . Väl arbetade ytor med god anliggning ger bästa limresultat.
RH	50-60%
Fuktkvoten i träet	8-12%