

UTMÄRKANDE EGENSKAPER

- Exellent vidhäftning mot glas, aluminium, kakel etc.
- Lättapplicerad och snabbt yttorr
- Lång lagringstid
- Flexibel i ett mycket brett temperaturområde
- Uppfyller klass 20 HM

PRODUKTINFORMATION

Beskrivning

Ättikssyrhärdande högmodulent silikonfogmassa som härdar snabbt till en permanent vädertålig och flexibel fog.

Användningsområde

Glas- och fönsterapplikationer t.ex. toppförsegling av isolerrutor, limning / fogning av glasmontrar, konservatorier, växthus, husvagnar, bodar, containers samt montering av silikontätningsslistor. Industriella tätningar inom marinindustrin. Fäster utmärkt utan primer mot glas, kakel, glaskeramik, lackat och målat trä.

Kulör

Som rikthjälpmiddel för kulören anges närliggande NCS kulörnummer
Transparent
Vit (S 0300-N)
Svart (S 9000-N)

Förpackning

310 ml patron (12 / kartong).

Skyddsföreskrifter

Läs noga säkerhetsdatabladet för produkten innan arbetet påbörjas.

Applicering

- Var noga med att tillse att fogmassan är kompatibel med underlaget.
- Kontaktytorna skall vara fasta, torra, rena och fria från för fogmassan och vidhäftningen skadliga ämnen.
- Icke porösa underlag bör rengöras med lösningsmedel med en ren, luddfri, bomullsduk.
- Ta bort kvarvarande lösningsmedel innan det dunstar med en fräsch ren och torr trasa.
- Primerfri mot ytor av glas, porslin, kakel.
- Fogar bottnas med bottningslist som komprimeras ca 25% för att passa i fogen.
- Fogutformning skall vara i förhållandet bredd - djup 2:1. Djupet på fogmassan i porösa material skall minst vara 10 mm och minst 6 mm i täta material. Bredden på fogen får ej vara mindre än djupet.
- Med hjälp av maskeringstejp är det lätt att få en rak fogkant med bra finish.
- Applicera fogmassan med fogpistol jämt och utan luftblåsor.
- Bearbeta fogen om nödvändigt med fogpinne innan det tunna skinet har bildats.
- Om maskeringstejp har använts för att avgränsa ytan skall denna tas bort direkt efter att fogen bearbetats. Tejp som härdat fast i fogen är mycket svår att få bort i efterhand.

Rengöring

Avlägsna omedelbart ohärdat material, verktyg och spill avtorkas och rengöras med t.ex. xylen. Härdad produkt kan bara tas bort mekaniskt.

Åtgångs exempel

Fogmått 5 x 4 mm 15,5 meter
Fogmått 10 x 5 mm 6,2 meter
Fogmått 15 x 6 mm 3,4 meter
Fogmått 20 x 7 mm 2,2 meter

Leverans

Direkt från Tremco illbruck eller genom återförsäljare. Ring 031-570010 för information om närmaste återförsäljare.

Lagringstid – temperatur

18 månader öppen vid +5°C till +25°C.



TREMCO

TEKNISK INFORMATION

Densitet	1,02
Hårdhet	Shore A 22 ISO 868
Sprutbarhet	250 ml/min vid 23°C
Rinning / hängning av fog i fasad	Ingen
Draghållfasthet	Ca 8 kg/cm ² ISO 8339
Motståndsmoment vid 100% töjning	Ca 5,5 kg/cm ² MPa ISO 8339
Töjning till brott	200% ISO 8339
Elastisk återhämtning	95% ISO 7389
Torktid	Hudtorkar på 15 min, härdar med 3 mm / dygn vid 23°C, 50% RH.
Temperaturbeständighet	-50°C till +180°C
Användningstemperatur	+5°C till +40°C
Rörelseupptagning	20%
Övermålningsbarhet	Nej

Teknisk service

Tremco's produktspecialister ger gärna råd innan arbetet påbörjas.

Begränsningar

Ej lämplig för material som här känliga för ättiksyra under härdningen, i kontakt med natursten t.ex. marmor pga blödningsrisk, i kontakt med vissa gummiblandningar pga att silikonen kan missfärgas, i kontakt med metaller såsom galvaniserat stål, bly och mässing pga korrosion, till material som innehåller olja t.ex. tryckimpregnerat trä, slitageutsatta områden t.ex. golvfogar, Structural glazing och limning av speglar. Övermålning.

Garanti

Tremco illbrucks produkter är av hög kvalitet och standard. Varje produkt som har applicerats enligt: a) Tremco illbrucks skriftliga instruktioner, eller b) instruktioner som Tremco illbruck har rekommenderat som visat sig vara felaktiga, ersätts med kostnadsfria produkter.

Tremco illbruck förbehåller sig rätten till ändringar av databladet utan föregående meddelande, i linje med kontinuerlig utveckling och förbättring. Tremco illbruck tar inget ansvar för denna information fast den är publicerad i god tro och anses vara korrekt.