

UTMÄRKANDE EGENSKAPER

- Vattenburet
- God fyllförmåga
- Slipbart
- Lack- och övermålningsbart

PRODUKTINFORMATION

Beskrivning

Vattenburet spackel i träliknande kulörer för reparation av skador och ojämnheter i trä.

Användningsområde

Inomhus på trä- och parkettgolv, möbler, foder, fönsterbänkar, paneler och snickerier av trä. Utomhus på t ex fönsterbågar och dörrar, (se applicering).

Kulör

Som rikthjälpmedel för kulörerna anges närliggande NCS kulörnummer.

Ljusbrun (S 1020-Y 20R), mellanbrun (S 2020-Y 30R), mörkbrun (S 5020-Y 30R)

Förpackning

40 ml tub (12 / kartong)

Skyddsföreskrifter

Läs noga säkerhetsdatabladet för produkten innan arbetet påbörjas.

Applicering

- Ytan ska vara torr, damm- och fettfri.
- Starkt sugande ytor kan primas med Plastiskt trä blandat med vatten 1:2 för att få bättre vidhäftning
- Spackla ut 1-2 mm per skikt och omgång.
- Påför spacklet med ett visst överskott, efter härdning slipas ytan med fint sandpapper och lackas, om så önskas. Vid all övermålning eller lackning bör dock färgens / lackens kompatibilitet testas först.
- Om spacklet skall användas utomhus (endast lodräta ytor) måste lagningen skyddas mot vatten i 5 timmar.
- När lagningen är genomhärdad skyddas den med lack eller färg.

Rengöring

Ohärdat spackel avlägsnas med vatten, härdat spackel med aceton.

Leverans

Direkt från Tremco illbruck eller genom återförsäljare. Ring 031-570010 för information om närmaste återförsäljare.

Lagringstid – temperatur

3 år i oöppnad förpackning vid +10°C till +20°C.

Teknisk service

Tremco's produktspecialister ger gärna råd innan arbetet påbörjas.

Begränsningar

Absorberar vatten och kan svälla vilket medför att vidhäftningen försämras.

Garanti

Tremco illbrucks produkter är av hög kvalitet och standard. Varje produkt som har applicerats enligt: a) Tremco illbrucks skriftliga instruktioner, eller b) instruktioner som Tremco illbruck har rekommenderat som visat sig vara felaktiga, ersätts med kostnadsfria produkter.

Tremco illbruck förbehåller sig rätten till ändringar av databladet utan tilläggande meddelande, i linje med kontinuerlig utveckling och förbättring. Tremco illbruck tar inget ansvar för denna information fast den är publicerad i god tro och anses vara korrekt.



TEKNISK INFORMATION

Densitet	1,85
Torktid	Yttorkar på 30 minuter vid +23°C och 50% RH och genomhårdar med ca 1 mm/dag beroende på skiktjocklek och temperatur.
Temperaturbeständighet	-20°C till +90°C
Användningstemperatur	+5°C till +40°C
Rörelseupptagning	5%
Fyllförmåga	Om spacklet används i omgångar kan bredder på 7,5mm – 25mm och djup på 7,5mm – 12,5mm uppnås utan sprickbildni
Krympning	< 3%
Övermålningsbarhet	Med färger och lacker som klarar plasto-elastiska ytor.