

TOPSIL

Kiselolja för att göra mineraliska ytor kraftigt vattenavvisande.

BESKRIVNING

TOPSIL är en mycket ren kiselolja tillverkad ur Kisel (kvarssand). Produkten saknar helt miljöfarliga tillsatser och lösningsmedel. Produkten är godkänd för kontakt med livsmedel.

TOPSIL gör de behandlade ytorna kraftigt vattenavvisande, slitstarka och enkelt avtorkningsbara.

TOPSIL används som toppbehandling av omålade eller målade betonggolv i våtutrymmen med hög belastning. Samt till ytbehandling av omålade eller målade ytor av puts, betong, tegel och andra mineraliska underlag.

TOPSIL är lämplig för behandling av bords ytor av betong som har kontakt med livsmedel.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

	Göra ytan starkt vattenavvisande	Göra ytan avtorkningsbar med fuktig trasa.	Motverka fläckbildning från spill av kaffe, vin etc.	Notes.
Betonggolv inomhus behandlade med VATTENGLAS.	X	X	X	Speciellt för våtutrymmen. Ger matt yta. Se VATTENGLAS.
Betonggolv inomhus målade med SILIKA HARD.	X	X	X	Speciellt för våtutrymmen. Ger matt och slitstark yta. Se SILIKA HARD
Betonggolv utomhus.	X		X	
Invändiga och utvändiga putsade och omålade väggar.	X	X	X	Ger matt yta.
Invändiga och utvändiga putsade väggar målade med KRISTALLAT färg.	X	X	X	Ger matt yta. Se KRISTALLAT. Kulör KRISTALLAT blir mörkare av TOPSIL.
Obehandlad tegelvägg eller tegelgolv.	X	X	X	Blir mörkare med TOPSIL.
Invändigt trä målat med KRISTALLAT.	X	X	X	Ger matt yta. Se produktblad KRISTALLAT.
Obehandlade takpannor av betong, tegel eller asbest.	X			Blir mörkare med TOPSIL

TEKNISKA DATA

TOPSIL är Godkänd för kontakt med livsmedel.

Utseende: Klar och färglös vätska.

Lukt: Luktfri.

Flyktiga ämnen: <0,3 % (2 timmar, 230 grader C)

Löslighet: Olöslig i vatten.

Densitet: 0,97 g/cm³.

Viskositet: 350 mm²/s (DIN 53019)

Antändningstemperatur: 410 C

TOPSIL levereras i plastbehållare om 1, 3 och 9 Liter. Är inte frostkänslig. 5 års hållbarhet. Rester av TOPSIL samt emballage lämnas lämpligast till lokal miljö- och återvinningsstation.

INSTRUKTIONER

Förberedning av underlaget.

Underlaget ska ha en bra uppsugningsförmåga och vara torr samt fri från partiklar, olja, fett och plast.

Användning.

1. Stryk på mycket tunt och så jämnt som möjligt med pensel. Arbeta in oljan i underlaget.
2. Låt oljan suga/penetrera in i 30 minuter.
3. Undvik överskott. Överskott torkas av med ren trasa. Avvakta 2-8 timmar så sugs TOPSIL in i underlaget. Varierar beroende materialet som behandlas.

Normalt behövs endast en behandling men kan upprepas senare vid behov.

Användningsvillkor.

Torrt samt temperatur minst 10 grader.

Tid till full inträngning uppnås i behandlade ytan.

8 timmar beroende material och restmängd efter strykning.

Förbrukning.

Beroende underlagets sugförmåga och struktur: 0,05-0,10 liter /m².

ALABASTER fargAB

www.alabasterfarg.se

mans@alabasterfarg.se

0734 272888

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar kan ALABASTER färg inte ansvara för annat än den information i form av rekommendationer som lämnas i denna produktöversikt. Exempel på information som ligger utanför ALABASTER färgs ansvarsområde innefattar konstruktion, samverkanseffekter med andra produkter, arbetsutförandet och loka förhållanden. Det rekommenderas att göra tester om osäkerhet finns och/eller rådfråga ALABASTER färg.