



VR-Støb

**Fuktbeständig,
snabbtorkande
gjutmassa med mycket
låg krympning för
gjutning i våtrum**



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Våtrum med eller utan värmekablar, där snabb härdning önskas. **VR-Støb** används på underlag av betong, puts, trä, spånskivor och plattor. **VR-Støb** kan läggas flytande på plastfolie/membran eller med vidhäftning mot underlaget. Gjutmassan är väl lämpad för utformning av fall i underlaget.

TEKNISKA EGENSKAPER

VR-Støb är ett snabbhärdande torrbruk avsett för golv i våtrum. **VR-Støb** används i tjocklekar från 15 till 75 mm och kan oavsett tjocklek beläggas med ett tätt membran efter en kort väntetid. **VR-Støb** läggs ut som ett traditionellt gjutbruk.

APPLICERING

Förberedelse av underlaget

Ytan rengörs tills den är fri från lösa partiklar, damm, fett, vatten och liknande. Svag och porös betong avlägsnas. Till sist dammsugs golvet noga. Plattor och vinylbeläggning ruggas upp och rengörs med en salmiaklösning.

Vidhäftning på underlaget

Fast förankring mot underlaget: Ytan kan förbehandlas med en häftbrygga som består av 1 del **Planicrete**, 1 del vatten och 8 viktandelar **VR-Støb**. Appliceras med styv borste. Vinylbeläggning och plattor grundas med **Mapeprim SP**.

VR-Støb läggs ut "vått i vått" i häftbryggan/primern.

VR-Støb har en krympning som ligger långt under

traditionella gjutbruk och kan därför läggas som flytande golv.

VR-Støb läggs ut som vanlig pågjutning i tjocklekar på minst 4 cm på plastfolie eller membran.

Vid läggning på icke bärande underlag, isolering och liknande ska **VR-Støb** armeras som vanlig pågjutning.

FÖRBEREDELSE AV PRODUKTEN

Blandning

Mindre mängder kan blandas med borr och visp. Vid större arbeten används vanlig cementblandare. Använd endast rent vatten vid blandning. **VR-Støb** strös i ca 2,1–2,5 liter rent vatten per 25 kg säck och blandas med borr och visp under kraftig omrörning tills alla klumpar är borta.

Applicering av produkten

VR-Støb fördelas på underlaget, komprimeras ordentligt och bearbetas med hjälp av ribbor och spackel. Putsning och glättning kan utföras då massan har satt sig. Under de första tolv timmarna ska den färska gjutmassan skyddas med plastfolie mot för snabb uttorkning.

Massan ska inte blandas upp med vatten.

Torktid

VR-Støb kan beläggas med ett tätt membran efter 24 timmar. Restfuktigheten efter 24 timmar är mindre än 2%.

Vid utläggning ska temperaturen vara minst +5 °C på golvet och får inte understiga +2 °C de första dagarna

TEKNISKA DATA (typiska värden)

DATA FÖR APPLICERING (vid +23 °C och 40 % R.F.)

Rekommenderad skiktjocklek:	15-75 mm
Blandningsförhållande:	2,1-2,5 liter vatten per 25 kg säck bruk
Blandningens konsistens:	tixotropisk
Blandningens densitet:	2,1 kg/l
Härdat till lätt gångtrafik:	ca. 4 timmar
Plattsättning:	6 timmar efter läggning
Golvläggning/tätt membran:	efter 1 – 3 dygn
Tryckhållfasthet:	
- 1 dygn	12-15 N/mm ²
- 28 dygn	25-30 N/mm ²
Krympning:	
-28 dygn	0,02-0,03 % N/mm ²
Värmekonduktivitet:	1,10 W/mK
Åtgång:	Ca. 2,1 kg/m ² /mm tjocklek

Värmekablar

Värmekablar ska alltid läggas av en behörig installatör.

RENGÖRING

Verktyg kan rengöras med vatten direkt efter användning. Om produkten hinner härda före rengöring måste materialet avlägsnas mekaniskt.

ÅTGÅNG

Ca 2,1 kg/m²/mm tjocklek.

FÖRPACKNING

VR-Stöp levereras i 25 kg säckar.

LAGRING

VR-Stöp håller i minst tolv månader om produkten förvaras torrt och i oöppnad originalförpackning.

VR-Stöp uppfyller kraven i bilaga XVII i rådets förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), del 47.

SÄKERHETSANVISNINGAR FÖR FÖRBEREDNING OCH ANVÄNDNING

VR-Stöp innehåller cement som i kontakt med svett eller andra kroppsvätskor orsakar en irriterande alkalisk reaktion och allergiska utslag på personer som är känsliga för produkter av detta slag. Använd skyddshandskar och skyddsglasögon. För hälso-, miljö- och säkerhetsinformation, se separat säkerhetsdatablad på www.mapei.se

NOTERA

De tekniska rekommendationer och detaljer som framgår av denna produktbeskrivning representerar vår nuvarande kunskap och erfarenhet om produkterna.

All ovanstående information ska också betraktas som vägledande och föremål för utvärdering. Var och en som använder produkten måste på förhand försäkra sig om att produkten är lämplig för avsedd användning. Användaren bär själv ansvaret om produkten används för andra ändamål än de rekommenderade eller på felaktigt sätt.

Se senaste uppdaterade version av det tekniska databladet som finns tillgängligt på vår webbplats www.mapei.se

Alla referenser för produkten är tillgängliga vid förfrågan och på www.mapei.se eller www.mapei.com

VR-Støp



BUILDING THE FUTURE

Any reproduction of texts, photos and illustrations published
here is prohibited and subject to prosecution

19.01.15 SE