

SilentDirect Fabric one colored

Masa powierzchniowa m ² EN 12127:2017 / Mass per unit area m ²	220g/m ² +/-10%
Skład / Composition	100% Polyester
Szerokość użytkowa / Usable width of roll	min. 140cm
Rodzaj tkaniny / Type of fabric	Plecionka / Woven fabric

FULL TESTS ACCORDING TO DIN EN 14465:2006				Good ← → Poor				RESULTS
			CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. D		
Wytrzymałość na rozciąganie Tensile Strength	EN ISO 13934-1:2013	1306-1443 N WARP 1155-1276 N WEFT	>600	≥400	≥350	≥250	A/A	
Test Martindale Abrasion resistance	EN ISO 12947-1:2007; EN ISO12947-2:2017	25000-30000	≥35000	12000-30000	4000-10000	-	B	
Wytrzymałość na rozdarcie Tear growth resistance	EN ISO 13937-3:2002	94,8-104,7 N WARP 95,3-105,4 N WEFT	≥40	≥30	≥25	≥20	A/A	
Przesuwalność nitek Resistance to seam slippage	EN ISO13936-2:2004 180 N LOAD	3,1-3,4 mm WARP 3,8-4,2 mm WEFT	≤4	≤6	≤8	-	A/B	
Skłonność do mechacenia i pillingu Pilling resistance	EN ISO 12945-2:2021 2000cycles	5	≥4-5	4	3-4	3	A	
Odporność wybarwień: światło sztuczne Colour fastness to light	EN ISO 105 B02:2014-11	4-5	≥6	5	4	-	B-C	
Odporność na tarcie suche Fastness to rubbing dry	EN ISO 105-X12:2016	5	≥4-5	4	3-4	-	A	
Odporność na tarcie mokre Fastness to rubbing wet	EN ISO 105-X12:2016	4-5	≥3-4	3	2-3	-	A	
Zapalność Ignitability	EN1021 -1 B55852: Part 1:1979 Ignition source 0 (Cigarette) CAL TB 117						Passed - no burning identified	
Tkanina trudnopalna Fire Protection	BS 5852: Part 1: 1979, Ignition source 1 EN1021 - 2 (Match)	Usługa dodatkowa Additional service						
Sposób konserwacji Care labeling								

